

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC HFD1262** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **LEXAN**

材料标识	PC	颜色	透明/Transparent
厂商品牌	LEXAN	用途	一般用途
材料特性	高流动性,共聚物,柔软	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ASTM D1238	19	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	120	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	58.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	140	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2240	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	98.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2220	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	730	J/m
-30°C	ASTM D256	690	J/m

光学性能	测试标准	数据	单位
折射率	ASTM 542	1.58	
透射率2540 μm	ASTM D1003	88.0	%
雾度 2540 μm	ASTM D1003	1.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		123	°C
1.80MPa 未退火		111	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	136	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270-290	°C
螺筒中部温度		280-300	°C
螺筒前部温度		290-310	°C
模头温度		290-310	°C
模具温度		70-95	°C