

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/PBT 9X02841** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **THERMOCOMP**

材料标识	PC/PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	THERMOCOMP	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.33	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40-0.60	%
横向方向	ASTM D995	0.60-0.80	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ASTM D570	0.09	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	83	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.80	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	5120	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	123	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	4600	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	78	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	520	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		141	°C

1.80MPa 未退火		115	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	4.1E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	6.3E-5	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		121	°C
干燥时间		4.00	Hr
水份含量		0.05	%
注塑温度			
螺筒后部温度		221-232	°C
螺筒中部温度		243-254	°C
螺筒前部温度		260-271	°C
模具温度		82.2-98.9	°C