

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/PBT TE5000LZ** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lupox**

材料标识	PC/PBT	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Lupox	用途	汽车行业
材料特性	良好的尺寸稳定性,耐冲击,耐候性好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.22	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.85	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.08	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	55.9	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	83.4	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2160	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	590	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		110	°C
1.80MPa 未退火		100	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0-5.0	Hr

水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		235-250	°C
螺筒中部温度		240-250	°C
螺筒前部温度		245-255	°C
模头温度		245-255	°C
模具温度		60-100	°C