

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC PCP-2704** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **HOPELEX**

材料标识	PC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E85371	厂商品牌	HOPELEX
用途	外壳	材料特性	阻燃,高流动性,无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	58.8	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	96.1	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2550	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	590	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		100	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr

水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		290-310	°C
螺筒中部温度		280-300	°C
螺筒前部温度		270-290	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		60-90	°C