

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/SAN T88 GF-10** 厂商: **拜耳 Bayer** 品牌: **Makroblend**

材料标识	PC/SAN-GF10%	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	<b>E41613</b>	厂商品牌	Makroblend
用途	汽车行业	材料特性	耐热,良好的抗紫外线能力,填充物为10% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.45	%
横向方向	ISO 294-4	0.35	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.40	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.20	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	100	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	3.70	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	4800	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	8.00	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 180/1A	6.00	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	133	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	121	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	132	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	4.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.7E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	35	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	200	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.85 mm	HB