

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PET 2700 GV1/30** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Impet**

材料标识	PET-GF30%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Impet	材料特性	高刚度,高光泽度,高流动性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.60	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.70	%
横向方向	ISO 294-4	0.90	%
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.15	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	123	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	168	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	11500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	225	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	11100	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	8.8	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	8.8	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	28	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	28	kJ/m ²

悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	7.3	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	252	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	225	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	260	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.1E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.4E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	2.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 3.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	33	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	170	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -140	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.01	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260-270	°C
螺筒中部温度		270-280	°C
螺筒前部温度		280-290	°C
模头温度		270-290	°C
模具温度		135-145	°C