

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PET E GF 50 SCHWARZ** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品
牌: **SCHULADUR**

材料标识	PET-GF50%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SCHULADUR	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.79	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.20	%
熔融流动指数			
280°C / 5.0Kg	ISO 1133	15.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	195	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	20000	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	290	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	17000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	10	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	10	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	50	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	45	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			

0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	250	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	233	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	247	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	150	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB
灼热丝起燃温度			
1.50mm	IEC 60695-2-12	700	°C
3.00mm	IEC 60695-2-12	800	°C
灼热丝相对温度			
1.50mm	IEC 60695-2-13	725	°C
3.00mm	IEC 60695-2-13	825	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-230	°C
螺筒中部温度		245-245	°C
螺筒前部温度		260-260	°C
模头温度		260-260	°C
模具温度		70-90	°C