

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PMMA FT6125** 厂商: **三养 Samyang** 品牌: **TRIMMA**

材料标识	PMMA	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TRIMMA	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.18	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.02	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ASTM D1238	22	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	118	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	63.7	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	15	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	72.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2350	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	24	J/m