

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM AT-000/000 HI 10 Natural** 厂商: **普立万 Polyone** 品
牌: **Edgetek**

材料标识	POM copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Edgetek	用途	结构元件,汽车领域
材料特性	抗撞击性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.38	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	48.30	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	38	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2070	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	58.9	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1640	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	96	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C