

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: POM AT-11CB/000 BLACK 厂商: 普立万 Polyone 品牌: Stat-Tech

材料标识	POM Carbon Powder	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Stat-Tech	材料特性	传导性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.41	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.55	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		80	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	1.0E+5	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.20 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		2.0-3.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		190-200	°C
螺筒中部温度		190-200	°C
螺筒前部温度		190-200	°C
模头温度		190-200	°C
模具温度		75-85	°C