

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 5C10000** 厂商: **4Plas** 品牌: **4PROP**

材料标识	PP Copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	4PROP	用途	工业应用
材料特性	耐冲击、共聚物	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.908	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.02	%
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	12.50	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	22	Mpa

电气性能	测试标准	数据	单位
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	225	V

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		190	°C
螺筒中部温度		190	°C
螺筒前部温度		190	°C