

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP BFF3015H** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **AGRIPLAS**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PP | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | AGRIPLAS | 材料特性 | 含30%有机填料 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.06 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|------------|--------|-------------------|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 45 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 2.0 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ISO 178 | 4200 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ISO 180/1A | 4.2 | kJ/m ² |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-------------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 145 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 118 | °C |