

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP F5134T2-4** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP-MD21%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Maxxam	用途	建筑应用,汽车领域
材料特性	化学耦合	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.04	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	7.50	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	30	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	4.00	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2300	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	3.2	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		118	°C
1.80MPa 未退火		68	°C