

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP J-160H** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **POPELEN**

| | | | |
|------|------------------------|------|--------------------|
| 材料标识 | PP HOMO | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | POPELEN | 用途 | 电气/电子应用,电气用具,生活消费品 |
| 材料特性 | 均聚物,高光泽度,高刚度,高流动性 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 0.90 | g/cm ³ |
| 熔融流动指数 | | | |
| 230°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 17 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 34.3 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 100 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 1570 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 29 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 115 | °C |