

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP JM-375** 厂商: **乐天化学 LOTTE** 品牌: **KOPELEN**

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E85371</b>	厂商品牌	KOPELEN
用途	工业应用,汽车行业	材料特性	共聚物,高流动性,加工性能良好,可控流变
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	45	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	25.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	1470	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	74	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		125	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50-1.60 mm	HB