

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP JN-818.S001-1000** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

材料标识	PP-MD10%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E76261	厂商品牌	Maxxam
用途	建筑应用,汽车领域	材料特性	紫外线稳定剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.97	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.10	%
熔融流动指数			
°C / Kg	ASTM D1238	3.00	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	34.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	50	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	50	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2070	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	32	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		120	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB