

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP K8703** 厂商: **赛科 Secco** 品牌:

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	广泛用于注塑 挤出等领域,如润滑油桶、蓄电池壳、汽车部件、电动工具、童车、板材
材料特性	抗冲共聚聚丙烯	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.895	g/cm ³
熔融流动指数			
200°C / 2.16Kg	ISO 1133	2.80	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	81	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	22	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1000	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	60	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	92	°C