

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP PROM6** 厂商: **南京聚隆 Julong** 品牌: **Wondel®**

材料标识	PP-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Wondel®	用途	线圈骨架, 蓄电池壳体, 电器壳体, 保险丝盒, 壁炉面板
材料特性	阻燃.较高的刚性和耐热性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.24	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.80	%
横向方向	ISO 294-4	1.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	25	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	35	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	3.00	kJ/m ²

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70-90	°C
干燥时间		2.00-4.00	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C