

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPA 51G15HSL BK083** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Zytel® HTN**

材料标识	PPA-GF15%	颜色	黑色/Black
UL编号	E49381	厂商品牌	Zytel® HTN
用途	电线电缆 和 汽车行业	材料特性	热稳定性.填充物为15% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.30	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.30	%
横向方向	ISO 294-4	0.60	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	110	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.00	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	6500	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	5800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.00	kJ/m ²
-40°C	ISO 179/1eA	5.00	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	23	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	5.00	kJ/m ²
-40°C	ISO 180/1A	5.00	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	276	°C

1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	250	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	300	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	575	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	HB