

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPA AFA-6133 V0 Z** 厂商: 索尔维 **Solvay** 品牌: **Amodel**

材料标识	PPA-GF33%-V0	颜色	黑色/Black
UL编号	E95746	厂商品牌	Amodel
用途	电气/电子应用领域、连接器、汽车电子、汽车领域的应用、线圈骨架	材料特性	阻燃、高强度、低吸湿性、高刚度、抗蠕变、良好的尺寸稳定性
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.68	g/cm ³

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	282	°C
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	310	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.045	%
注塑温度			
螺筒后部温度		330	°C
螺筒中部温度		320	°C
螺筒前部温度		320	°C
模具温度		70-90	°C