

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPO HM4025H** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE-PS-(MD-GF)40%	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E45587	厂商品牌	NORYL
材料特性	尺寸稳定性良好.无卤.美观.导电性.抗撞击性良好.适于	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50mm	V-1

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		75 -85	°C
干燥时间		3-4	Hr
水份含量		0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		215-265	°C
螺筒中部温度		225-270	°C
螺筒前部温度		235-275	°C
模头温度		250-275	°C
模具温度		55-80	°C