

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS 6150T6** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **DURAFIDE**

材料标识	PPS-I(GF-MD)50%-V0	颜色	黑色/Black
厂商品牌	DURAFIDE	材料特性	高耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.71	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.05	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	90	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	155	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.7	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	205	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	11200	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	8	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	265	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	4.0E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	IEC 60093	2.0E+16	Ω.cm
绝缘强度			
3mm	IEC 60243-1	16	KV/mm
耗散因数	IEC 60250	126	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.00 mm	V-0