

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PSU GL003** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品牌: **LUBRICOMP**

材料标识	PSU	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LUBRICOMP	用途	一般用途
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.32	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	60.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	6.0-7.0	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1800	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	77.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2400	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	7.0	kJ/m ²
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	70	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	180	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.80 mm	V-1

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C

干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		330-340	°C
螺筒中部温度		340-350	°C
螺筒前部温度		350-360	°C
模头温度		350-360	°C
模具温度		120-160	°C