

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PSU GX94043L** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **THERMOCOMP**

材料标识	PSU-MD	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	THERMOCOMP	用途	一般用途
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.45	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.25	%
横向方向	ISO 294-4	0.35	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.28	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	72.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.3	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	3500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	119	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	3800	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	4.0	kJ/m ²
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	50	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	176	°C

线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	4.7E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	5.0E-5	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -150	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		330-340	°C
螺筒中部温度		340-350	°C
螺筒前部温度		350-360	°C
模头温度		350-360	°C
模具温度		120-160	°C