

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PTFE D 2512 F** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Algoflon**

材料标识	PTFE	颜色	白色/White
厂商品牌	Algoflon	用途	涂覆应用
材料特性	耐化学品、耐热	材料形状	液体/Liquid

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.51	g/cm ³
pH值	ASTM D4441	9.00	
1% wt Loss (TGA)	内部方法	20000	m ² /kg

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.045	%
注塑温度			
螺筒后部温度		310-330	°C
螺筒中部温度		320-340	°C
螺筒前部温度		320-340	°C
模具温度		160	°C