

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PUR GRV-UR-110-W** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Gravi-Tech**

材料标识	PUR	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Gravi-Tech	用途	工业应用,体育用品
材料特性	无毒	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	11	g/cm <sup>3</sup>

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	2.62	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	10	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	276	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	172	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	160	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		65	°C
干燥时间		4.0	Hr
注塑温度			
模具温度		65-80	°C