

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC 02-A0310A-107** 厂商: **新加坡聚合树脂 SPC** 品牌: **APEX**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PVC | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | APEX | 用途 | 电线电缆,汽车行业 |
| 材料特性 | 半刚硬 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.31 | g/cm ³ |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 23.8 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 330 | % |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 290 | Mpa |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------|-----------|-----|----|
| 线膨胀系数 | | | |
| 脆化温度 | ASTM D746 | -26 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|----|
| 防火等级 | | | |
| 氧指数 | ASTM 2863 | 32 | % |