

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PVC 9100-35 厂商: 新加坡聚合树脂 SPC 品牌: Flexalloy**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Flexalloy	用途	软管,薄板,薄膜,吊带/绳索,工程/工业配件
材料特性	弹性体,高分子量,环保/绿色,耐候性好,耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.07	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.80	%

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	35	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	6.21	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	380	%
撕裂强度			
垂直方向		18.4	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-57.2	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C