

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PVC RM 8201 厂商: 新加坡聚合树脂 SPC 品牌: APEX**

材料标识	PVC-V0	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	<b>E54709</b>	厂商品牌	APEX
用途	水管/管道/饮用水	材料特性	刚硬
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.38	g/cm <sup>3</sup>

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D180	ASTM D2240	80	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	49.60	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	93	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	3230	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	53	J/m
落锤冲击	ASTMD4226	113	J/m

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C