

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC SRF3711** 厂商: **新加坡聚合树脂 SPC** 品牌: **SINVICOMP**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	SINVICOMP	用途	工程/工业配件
材料特性	刚硬,耐冲击,加工性能良好	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.47	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	45.10	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	100	%
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	69	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
维卡软化温度	ASTM 1525	87	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C