

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SAN 129PC** 厂商: **泰国石化 TPC** 品牌: **POLIMAXX**

材料标识	SAN	颜色	蓝色/Blue
厂商品牌	POLIMAXX	用途	包装、电气/电子应用、电气用具、家庭应用 和 汽车行业
材料特性	透明度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
200°C / 5Kg	ASTM D1238	2.80	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	93	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	70.6	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	118	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3730	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	21	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		81	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	108	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -85	°C
干燥时间		2-3	Hr