

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE EB464** 厂商: **帝斯曼 DSM** 品牌: **Arnitel**

材料标识	TPC-ET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Arnitel	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	吹塑成型/Blow molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.15	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.70	%
(23°C, 50RH)	ISO 62	0.30	%
熔融流动指数			
230°C / 10Kg	ISO 1133	8.00	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	39	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	21.50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	300	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	67	Mpa
撕裂强度			
垂直方向	ISO 34-1	100	KN/m
横行方向	ISO 34-1	110	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
熔融温度	ISO 11357-3	213	°C