

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPE UV655M** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Riteflex**

材料标识	TPC-ET	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Riteflex	材料特性	良好的抗紫外线能力
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
220°C / 2.16Kg	ISO 1133	5.5	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	26.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	480	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	4.20	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	125	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	50	kJ/m ²

注塑成型条件	建议值	单位
干燥温度	100 -110	°C
干燥时间	4.0	Hr
水份含量	0.05	%
注塑温度		
螺筒后部温度	155-170	°C
螺筒中部温度	170-180	°C
螺筒前部温度	170-180	°C
模头温度	170-190	°C
模具温度	20-55	°C