

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO BP Flex D 7030 BLK** 厂商: **Buckeye** 品牌:

材料标识	TPO	颜色	黑色/Black
厂商品牌		材料特性	抗撞击性高 良好的撕裂强度 耐磨蚀性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.91	g/cm ³
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	3.50	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D10 秒	ASTM D2240	56	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	18	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	925	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	NB	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	ASTM D5420	>434	J

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ASTM D648	>686	°C