

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPV 8221-85M300** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品
牌: **Santoprene**

材料标识	TPV	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Santoprene	用途	室外应用、汽车领域
材料特性	硬质、可着色、抗紫外辐射	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.92	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	84	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	9.00	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	500	%

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-59	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180-195	°C
螺筒中部温度		185-200	°C
螺筒前部温度		190-200	°C
模头温度		190-210	°C
模具温度		25-50	°C

挤出成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

模具温度

185-221

°C