

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **XLPE CX-350S** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	XLPE	颜色	黑色/Black
厂商品牌	ICORENE	材料特性	高流动性、抗静电、抗翘曲、可交联、良好的抗紫外线能力
材料形状	粉末状/Powder	加工方式	滚塑成型/Roll forming

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.939	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	57	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲模量			
低温冲击 (3.18 mm)	ARM	258	ARM

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		62	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C